



## Scheda Tecnica

### Specifiche qualitative

#### Palm Flute High Performance 3

	Grammatura	SCT, trasversale	SCT, trasversale	CMT 30	CMT 30
Unità di misura	[g/m <sup>2</sup> ]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norma	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolleranza	± 3 %	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	85	1,70	1,60	-	-
	100	2,05	1,95	-	-
	115	2,20	2,10	210	200
	125	2,40	2,30	230	220
	135	2,65	2,50	250	240
	150	2,90	2,80	290	280

**Condizioni climatiche:** ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

**Umidità:** 6,5 - 9 %

Validità dal 01.06.2023