



Fiche technique

Caractéristiques techniques

Palm Kraft plus

| | Grammage | Eclatement | Indice d'éclatement | SCT, _{ST} | SCT, _{ST} |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Unité | [g/m ²] | [kPa] | [kPa m ² /g] | [kN/m] | [kN/m] |
| Norme | ISO 536 | ISO 2759 | ISO 2759 | ISO 9895 | ISO 9895 |
| Tolérance | ± 3 % | mini par bobine | mini par bobine | moyenne par lot | mini par bobine |
| | 115 | 345 | 3,0 | 2,45 | 2,35 |
| | 130 | 390 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| | 150 | 450 | 3,0 | 3,1 | 2,9 |
| | 170 | 510 | 3,0 | 3,4 | 3,2 |
| | 180 | 540 | 3,0 | 3,5 | 3,3 |

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Collage : Cobb1800 < 100 g/m²

Mis à jour le 01.01.2024