



Fiche technique

Caractéristiques techniques

Palm Topliner

	Grammage	Eclatement	Indice d'éclatement	SCT, _{ST}	SCT, _{ST}
Unité	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norme	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolérance	± 3 %	mini par bobine	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	135	297	2,2	2,50	2,45
	150	330	2,2	2,85	2,70
	160	352	2,2	3,00	2,90

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Collage : Cobb₆₀ < 35 g/m² sur demande

Mis à jour le 01.01.2023